

# TECHNOBOND D3P

**Popis produktu:** Jednosložkové disperzní lepidlo s výbornou odolností vůči vodě, které splňuje požadavky normy DIN - EN 204 pro lepidla kategorie D3. Speciálně určené pro plošné lepení. Vhodné i na lepení tvrdého a měkkého dřeva v teplém nebo studeném lisu.

**Báze:** PVAc

**Technické údaje:**

Viskozita [mPas]:	ca. 9500 ± 500
Hustota [g/cm <sup>3</sup> ]:	1,08
pH:	ca. 3.0 ± 0,4
MTF [°C]:	ca. 5
Barva:	bíla, mléčná

**Doporučený způsob zpracování:**

Optimální podmínky použití lepidla Technobond D3P:

Teplota materiálu, prostředí a lepidla [°C]:	18-22
Vlhkost dřeva [%]:	8-12
Relativní vlhkost vzduchu [%]:	65 – 75
Nános lepidla:	jedno nebo dvoustranný
Množství [g/m <sup>2</sup> ]:	120 – 180
Otevřený čas [min]:	15
Lisovací tlak [N/mm <sup>2</sup> ]:	0,2 až 0,8
Lisovací čas [min]:	15 až 20

Vhodné pro lepení měkkého a tvrdého dřeva, na lepení laminátových a melaminových papírů na dřevotřísku, MDF a také při výrobě nábytku do kuchyně, kde se požaduje efektivita v kombinaci s pevnou lepenou spárou.

Doporučené lisovací časy:

Materiál	20°C	50°C	70°C
Tvrdé dřevo	17 min	9 min	6 min
Měkké dřevo	15 min	7 min	5 min
Laminát	40 min	7 min	4 min

**Balení:** 1080 IBC kg kontajner, 30 kg kbelík

**Skladování:** Minimální doba uskladnění v originálních a dobře uzavřených obalech v suchém a chladném prostředí (5 - 20 ° C) je při IBC kontejnerech 12 měsíců a při balení 30kg 6 měsíců od vyskladnění. Teplota skladování by neměla překročit 25 ° C během skladování. Držte dál od zdrojů tepla